



Dodavatel celulózy a vzduchotěsných systémů



Výhradní zastoupení pro Českou republiku a Slovensko

NATUR HAUS s.r.o.
Zelenečská 778/1b
198 00 PRAHA 9
IČ : 28788613
DIČ: CZ28788613
Tel.+420 724 842 360
Email : info@naturhaus.cz
www.naturhaus.cz

TECHNICKÝ LIST – NATURFOL 140

Naturfol 140 – 3 vrstvá difuzní fólie



Technické parametry fasádní fólie Naturfol

Materiál	Polypropylen
Plošná hmotnost	140 g/m²
Hodnota SD	0,02 m
Šířka	1,5 m
Délka	50 m
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	>170/210 N
Pevnost v tahu podélně	290 N/50 mm
Pevnost v tahu příčně	190 N/50 mm
Teplotní odolnost	-40 °C - +95 °C
Odolnost proti pronikání vody	W1